

**Технология применения паркетного лака. Полиуретановая композиция «Элакор-ПУ Паркетный лак»**

**Материалы:** Элакор-ПУ Лак паркетный (однокомпонентный).

**Основания:** паркет, паркетная доска, ламинат, фанера, ДСП, ДВП и т.п.

**Для эксплуатации в помещениях и под навесом.**

**1. Общие требования, рекомендации.**

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°C выше точки росы;
- t-ра воздуха, поверхности от -30°C; t-ра материала от +10°C;
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Нанесение безвоздушным распылением, валиками, кистями.
- Держите тару с материалом плотно закрытой.
- После отбора материала для покраски плотно закрывайте тару.

**!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!**

**2. Подготовка основания.** Удалить старый лак (краску), масляные и другие загрязнения вручную или с помощью циклёвочной (паркетно-шлифовальной) машины.

**3. Подготовка материалов к работе.** Лак готов к применению.

Не допускать, чтобы материал собирался в лужи.

После отбора материала для покраски, плотно закрывайте тару.

Удалять пыль пылесосом и сразу наносить первый слой Лака, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).

Расход 120..150г/м<sup>2</sup>. Послойная сушка 4-8ч, но не более 24ч.

При необходимости (если поднялись древесные волокна) зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.

Нанести следующие слои Лака: Общее количество слоев: 3-4. **Расход 110..130г/м<sup>2</sup>** на один слой.

Послойная сушка **4-8ч**, но не более **24ч**

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка. Производится после 1-го слоя.

Щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью Лака и сухих опилок (древесной пыли).

Через 6-10ч зашкурить и обеспылить.

**После нанесения:** через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка

**5. После работы.** Замочите валики (кисти) в самом материале.

**6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.**

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.

При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

**Средства индивидуальной защиты при работе:**

- х/б халаты или костюмы
- обувь на кожаной подошве
- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)
- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

**Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.**

В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.

При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

**Средства пожаротушения:** песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.