

Химическая очистка бетона; обработка бетонных поверхностей составом «Элакор-МБЗ»

Элакор-МБЗ служит для химического фрезерования поверхности цементосодержащих (портландцементы) изделий.

Область применения: удаление цементного молочка, верхнего ослабленного или загрязненного слоя цементосодержащих изделий и материалов в помещениях и на открытом воздухе.

1. Общие требования, рекомендации.

- Основание: бетон, песко-цементная стяжка.
- Влажность основания не более 6мас.%;
- t-ра воздуха и основания от +5°C;
- относительная влажность – не нормируется.
- Выдержка бетона после укладки до обработки не менее 14 суток.
- **Поставка:** Состав Элакор-МБЗ, готов к применению.
- **ВНИМАНИЕ!** Состав может поставляться в виде Концентрата.
- **Нанесение:** валиками или кистями.
- Держите тару с материалом плотно закрытой.

2. Подготовка Основания.

Удалить грязь, пыль, старую краску, масляные загрязнения и т.п.

3. Подготовка материала к работе.

Материал готов к работе, перемешать.

ВНИМАНИЕ ! Если МБЗ – Концентрат, на 1л добавить 3л воды.

4. Нанесение.

- Равномерно наносить материал на поверхность валиками.
- Не перераспределять материал на соседние участки.
- Выдержать не менее 15мин.
- Промывать поверхность водой, очищая жесткой пластиковой щеткой.
- Образовавшийся шлам собрать и удалить.
- Поверхность высушить и обеспылить.

Расход готового состава – 0,4-0,5л/м².

5. После работы. Промыть инструмент водой.

6. Меры безопасности при работе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), перчатки х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

7. Элакор-МБЗ.

Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен.

В составах используются исключительно водные системы.

Не содержит органических растворителей.